


REJUNTE FLEXÍVEL

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para rejuntamento de pisos e paredes com placas cerâmicas, azulejos, mármore, granitos, ladrilhos hidráulicos, pedras em geral, fachadas, piscinas em ambiente interno e externo, com juntas de 2 mm a 10 mm;
- Indicado para rejuntamento de placas cerâmicas, azulejos, mármore, granitos, ladrilhos hidráulicos, pedras em geral, fachadas, piscinas em ambiente interno e externo;
- Produto elaborado à base de areia classificada, cargas minerais, cimento branco estrutural e aditivos especiais;
- Possui acabamento fino e alta resistência.



CORES:

- Branco, cinza, bege, marfim, creme, azul, verde, marmom, grafite, preto, platina, etc.
- Desenvolvemos cores de acordo com a necessidade do cliente.
- Solicite nosso catálogo de cores.

CONSUMO:

- Verificar tabela de rejuntamento.

PROPRIEDADES:

- Densidade: 1,75 à 1,85 g/cm³

EMBALAGEM:

- Saco plástico valvulado de 20 kg.

TEMPO DE USO:

- 120 minutos.

PREPARO:

- Para cada 2,5 partes de volumes de REJUNTE FLEXÍVEL, adicionar 1 (um) volume de água limpa, ou 5,0 litros de água por cada saco com 20 kg, proceda a mistura até obter uma massa homogênea e pastosa.
- Após a mistura, deixar repousar por 10 (dez) minutos.
- Misturar novamente, e iniciar a aplicação do produto.
- Preparar quantidade suficiente para utilização no período de 1 (uma) hora, evitando deixar o caixote com Rejunte exposto ao sol.

APLICAÇÃO:

- O produto deve ser aplicado em temperatura do ar ambiente e da base entre 5°C e 40°C.
- Evite aplicar sob ação direta do sol, do vento e da chuva.
- Inicie a aplicação do rejuntamento com auxílio de desempenadeira de borracha ou espátula plástica para realizar a vedação das juntas pressionando o material até o fim;
- Após +- 20 minutos de aplicado realize o acabamento das juntas e a limpeza das peças rejuntadas, com pano ou esponja umedecida em água.
- Realizar outra limpeza após 1 (uma) hora deixando o revestimento totalmente limpo.
- **IMPORTANTE:** Não indicamos deixar resíduos do material, para ser limpo no dia seguinte.

VALIDADE/ESTOCAGEM

- Produto válido por 180 dias a partir da data de fabricação, desde que mantendo em local seco e arejado. Empilhamento máximo de 10 sacos.

TEMPO DE CURA PARA LIBERAÇÃO:

- Liberação para tráfego na obra de 2 dias;
- Encher piscina a partir de 7 dias;
- Limpeza de manutenção: após 14 dias, com pano limpo, água e detergente neutro.
- Não limpar com produtos à base de ácido muriático. Em piscinas: mantenha o pH da água entre 7 e 7,4.



REJUNTE FLEXÍVEL

IMPORTANTE:

- Considerar no projeto construtivo as juntas de movimentação, separação e dessolidarização do emboço estabelecidas em Normas ABNT NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755.
- Recomendando-se juntas horizontais a cada 3 metros ou a cada pé direito da região de encunhamento, e juntas verticais a cada 6 metros, utilizando cordão de Polietileno e Selante a base de poliuretano.
- Substâncias contaminantes a exemplo de resíduos oleosos, tintas, materiais inorgânicos, impermeabilizantes, etc, comprometem a aderência de produtos cimentícios ao substrato.
- Com incidência de chuvas, recomenda-se retardar a aplicação do material.
- Detalhes construtivos quanto a peitoris, rufos, pingadeiras e etc. são importantes para uma melhor aparência e vida útil da fachada.
- Proteger a superfície dos caixilhos e portas de alumínio ou madeira, para evitar manchas provocadas pelo cimento.
- Nunca utilize ácidos para realizar a limpeza.
- A USIDECOR se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto à qualidade do material em teste de laboratório.

CUIDADOS:

- Recomenda-se ao profissional o uso de óculos e luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente e procurar um médico imediatamente.

RENDIMENTO:

TABELA DE RENDIMENTO DE REJUNTE FLEXÍVEL								
Formato cm x cm	Espessura mm	Largura da Junta (mm)						
		2	3	4	5	6	7	8
2,5 x 3,0	7,5	1,3	1,95	2,59	3,24	3,89	4,54	5,19
5 x 10	7,5	0,65	0,97	1,3	1,62	1,95	2,27	2,59
7,5 x 7,5	7,5	0,43	0,65	0,86	1,08	1,3	1,51	1,73
10 x 10	8,0	0,35	0,52	0,69	0,86	1,04	1,21	1,38
15 x 15	8,0	0,23	0,35	0,46	0,58	0,69	0,81	0,92
15 x 30	10,0	0,29	0,43	0,58	0,72	0,86	1,01	1,15
20 x 20	8,0	0,17	0,26	0,35	0,43	0,52	0,61	0,69
20 x 25	8,0	0,17	0,26	0,35	0,43	0,52	0,61	0,69

CONSUMO MÉDIO KG / M²

TABELA DE RENDIMENTO DE REJUNTE FLEXÍVEL								
Formato cm x cm	Espessura mm	Largura da Junta (mm)						
		2	3	4	5	6	7	8
20 x 30	8,5	0,18	0,28	0,37	0,46	0,55	0,64	0,74
25 x 25	8,0	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,48	0,55
30 x 30	8,0	0,12	0,17	0,23	0,29	0,35	0,40	0,46
30 x 40	9,0	0,13	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45	0,52
30 x 60	10,0	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,58
40 x 40	9,0	0,1	0,15	0,19	0,24	0,29	0,34	0,39
45 x 45	9,0	0,09	0,13	0,17	0,22	0,26	0,30	0,35
60 x 60	10,0	0,07	0,11	0,14	0,18	0,22	0,25	0,29
60 x 120	13,0	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,33	0,37

CONSUMO MÉDIO KG / M²

